

TFEコート・ゴム用

FC - 108

TFEコート・ゴム用は、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を主成分とした、ゴム専用の乾性皮膜潤滑剤です。ゴムの表面にスプレーするだけで、潤滑性に優れたフッ素樹脂の皮膜を形成します。塗布後は、乳白色・半透明の乾性皮膜を形成し、ベタつくことはありません。また、皮膜に柔軟性があるため、ゴムが変形しても割れ、剥離を起こさず優れた密着性を示します。

特徴

ゴム表面にフッ素樹脂の皮膜を作り、摩擦を低減します。
乾いた塗膜を形成するため、ベタつくことはありません。
皮膜に柔軟性があるため、ゴムが変形しても割れ、剥離がありません。
耐熱性に優れます。(耐熱温度:200)

主な用途

ゴム部品取り付け時の潤滑	表面の摩擦が大きく取り付けが困難なゴム部品の表面に塗布しておけば、取り付け時の手間と時間を減らすことができます。 アルミサッシのパッキン、各種パッキンの取り付けなど。
ベルトコンベアー表面の潤滑	ベルトコンベアー表面のゴムに塗布しておけば、表面の滑りを改善し、製品の流れをスムーズにします。乾いた潤滑性の皮膜を形成しますので、ゴミ、油が付かず、デリケートな製品に汚れや傷を付けません。
ゴム表面の潤滑	各種ゴム部品の表面に潤滑性が必要とされる箇所に塗布しておけば、表面の滑りを改善します。

使用方法

- 塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いてください。
(新品のゴムには離型剤が残っている場合がありますので、表面をよく脱脂洗浄してください。)
- 容器を軽く上下に振ってください。
- 20～30cm程度離してスプレーしてください。
使用後は容器を逆さにして液が出なくなるまで空吹きしてください。
- 常温で乾燥させてください。指触乾燥は、約10分。
約1時間で完全に乾燥します。

内容量・荷姿

420ml 危険物第四類アルコール類 210ml 24本/ダンボール箱



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890