

耐酸・耐アルカリ性に優れた防錆塗料

トップガード・スプレー

FC-136

トップガード・スプレーは、特殊変性ポリエステル共重合体を主成分としており従来のアクリル系、エポキシ系、スチレン系、塩ビ系、ウレタン系ポリマーの持つ欠点をカバーする一液性のコーティング剤です。一般樹脂塗料の分子量が5千～2万程度に対し、トップガード・スプレーは50万～250万と超高分子量で非常に密度が高い樹脂となっており、これまでの各種ポリマーの持つ欠点をカバーする事が出来る塗料です。

特徴

- 各種金属の防錆剤として優れた効果を発揮します。
- 無色、透明で耐摩耗性、耐衝撃性、可撓性に優れた硬い塗膜を形成します。
- 耐候性に優れていますので長時間変色しません。
- 既存の塗装面上にスプレーする事により、塗料の耐久性を高めます。また、トップガードの上に市販の塗料を塗布する事も出来ます。（ゴム系の塗料は不適です。）
- 使用温度範囲が広く、 -40°C ～ $+270^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用できます。
- 耐薬品性にも優れています。
- 帯電しにくいいため、静電気による汚れの付着が少なく、付着しても取れやすい。

使用方法

1. 塗布面の油、ゴミ等の汚れを取り除いてください。
2. 塗布面から20～30cm離して均一に塗布してください。
液が垂れたり、塗膜にムラが出来る場合は、薄く2～3回に分けて塗布してください。
3. 塗膜は速乾性で指触乾燥は約10分、硬化乾燥は約2時間です。
24時間で完全に硬化します。完全に硬化するまでは水や薬品等がかからないようにしてください。厚く塗布して使用する場合は完全硬化に72時間位かけてください。

内容量・荷姿

内容量：420ml 1ケース 24本入



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1-15-3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890