

乾性皮膜
タイプ

BN液物

BN液物は800 の高温に耐える白い潤滑・離型剤です。

耐熱性ポロナイトライドと特殊な無機バインダーで速乾性の皮膜を作ります。

特徴

- 密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。
- 色も白く潤滑・離型性に優れ800 の高温に耐えます。
- 速乾性ですので作業能率が向上します。
- オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。

主な用途

- ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。
- 熱間鍛造用 ビレット溶着防止、離型剤。
- アルミダイキャスト用 離型剤。
- アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。
- 高温溶融物の離型剤。
- 製鉄所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベアー・ローラーコンベアー・高温炉などの潤滑剤。
- 溶融金属・溶融ガラス・プラスチックなど高温溶融物のモールドからの離型剤。
- ゴム成型時の金型の離型剤。
- プラスチック成型時の金型の離型剤。

使用方法

1. 金属表面を溶剤などできれいに脱脂してください。
2. 使用前に内容物を良く攪拌してから、スプレーガン等で塗布してください。
(内容物が沈降しやすいため、使用中も時々攪拌してください。)
3. 塗布後2～3分で手につかない程度に固まり、その後30分位で完全に硬化します。
4. 軽く加熱(70 位で5分)しますとより密着性がよくなります。

使用上の注意

- 換気の良いところで使用してください。
- 引火性の液体ですので火気のあるところで使用しないで下さい。
- 内容物が沈降していますので、使用前に良く攪拌してください。(使用中も時々攪拌してください。)

火気厳禁 危険物第四類第1石油類

内容量・荷姿

4リットル(1ケース4缶)



ファインケミカルジャパン株式会社

〒135-0032 東京都江東区福住 1 - 15 - 3

TEL 03-3643-8877 FAX 03-3643-8890