

フッ素樹脂製品一覧表

品番	品名	潤滑性	離型性	非粘着性	防汚性	耐摩耗性	耐屈曲性	乾燥条件	その他特徴
FC-102	ニューTFEコート	◎	×	×	×	○	×	常温	常温硬化型フッ素樹脂コーティング
FC-103	耐熱TFEコート	○	◎	○	○	○	△	200℃	熱硬化型フッ素樹脂コーティング
FC-108	TFEコート・ゴム用	○	×	×	×	○	◎	常温	ゴムのドライ潤滑用
FC-115	フッソ・プラコート	×	○	○	◎	×	○	常温	有機溶剤のはじきに優れる
FC-119	ドライTFEコート	○	◎	○	×	×	○	常温	PTFE 粉末を少量のバインダーで接着
FC-250	ファイン・ドライスリップ	◎	○	○	○	◎	○	常温	薄膜で密着性に優れる
FC-251	ファイン・ドライFB-4	◎	◎	○	×	○	○	常温	潤滑性と離型性を併せ持つ
FC-252	ファイン・スムーズリリース	×	◎	○	○	×	○	常温	透明で乾いたフッ素樹脂被膜の離型剤

◎特に優れている ○優れている △良くない場合がある ×あまり良くない

ファインケミカルジャパン（株）

2018年6月5日